



TIKKURILA

VALTTI PLUS COMPLETE

GREITAI DŽIŪSTANTI LAUKO MEDIENOS DAŽYVĖ

APIBŪDINIMAS

Greitai džiustanti itin patvari šilko matiškumo lauko medienos dažyve. Dėl naujoviškos technologijos „Triple Resin System“ ši dažyve užtikrina ypatingą medinių paviršių atsparumą bei apsaugą nuo įvairių klimato veiksnių (drėgmės, saulės, temperatūros pokyčių). Du UV spindulių filtrai suteikia didesnę apsaugą nuo UV spindulių poveikio. Dėl tiksotropinių savybių dažyve lengva dengti, nes ji mažiau varva. Yra iš anksto paruoštų spalvų, išryškinančių natūralų medienos grožį bei raštą.

PASKIRTIS

Skirta obliuotai ir pjautinei lauke esančiai kietajai ir minkštajai medienai, pramoniniu būdu impregnuotai, termiškai apdorotai ir egzotinei medienai. Tinka fasadams, rąstams, lauko baldams, pavėsinėms, langų rėmams, durims, tvoroms, baldams ir smulkioms medinėms sodo konstrukcijoms. Terasų, laiptų, lieptelių apsaugai rekomenduojame naudoti "Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil", "Tikkurila Valtti Plus Wood Oil" aliejus.

SAVYBĖS

YPAČ PATVARI APSAUGA – IKI 12 METŲ

- Šilko matiškumas ir didesnis atsparumas pelėsiui
- Technologija „Triple Resin System“ – trijų dervų derinys užtikrina ypatingą atsparumą klimato poveikiui
- Saugo medieną nuo skilinėjimo ir sluoksniavimosi
- Neleidžia įsiskverbti vandeniui ir drėgmei
- Sudaro itin patvarią dangą, nes giliai įsigeria į medieną ir sutvirtina paviršių
- Užpildo bei užsandarina mikroskopinius trūkius ir taip pailgina medienos naudojimo trukmę
- Didesnis atsparumas įbrėžimams ir dilimui

PATVARIOS SPALVOS

- Dviguba apsauga nuo UV spindulių – sinergiškai veikiantys du UV spindulių filtrai užtikrina ypač didelį atsparumą kenksmingam UV spindulių poveikiui
- Nekintanti ir vienoda spalva
- Padidinta apsauga nuo kreidėjimo ir skilinėjimo

GREITAI DŽIŪSTA

- Apsaugo medieną jau po valandos (netgi nuo lietaus).
- Nudažysite per 1 dieną – kitą sluoksnį galima dengti po 2 val.

EKONOMIŠKA

- 1 litru dažyvos nudažysite itin didelį plotą – iki 18 m²

VALTTI PLUS COMPLETE



VALTTI PLUS COMPLETE

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	EP BAZĖ
Spalva	Dažyvės „Valtti Plus Complete“ spalvynas, Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“ Spalvinama pagal spalvynus „Valtti“ ir „Deco Grey“. Iš anksto paruoštos spalvos: juoda, tikmedžio, pilka, balkšva, ąžuolo, lazdyno riešuto, pušies, tamsiai ruda, italinės pušies, vyšnios, raudonmedžio, šviesi ąžuolo. Galutinė spalvapriklausio nuo medienos rūšies, sunaudoto dažyvės kiekio ir dengiamo paviršiaus spalvos. Galima naudoti nespalvintą dažyve, tačiau spalvinta dažyve padengtas paviršius atsparesnis aplinkos poveikiui.
Blizgumas	Matinis. Šilko matiškumo.
Išėiga	Iki 18 m ² /l dengiant 1 sluoksniu obliuotą paviršių, priklausomai nuo medienos rūšies, drėgnio ir naudojamo dažyvės kiekio.
Pakuočių dydžiai	EP BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l Gamyklos parengti atspalviai: 0.75 l, 2.5 l, 5 l, 18 l
Įrankiai	Teptukas ar kempinė.
Džiūvimo trukmė	Galima liesti maždaug po 1 val., kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 2 val. Priklausomai nuo medienos rūšies ir esant mažai temperatūrai bei didelei drėgmei gali džiūti ilgiau.
Tankis (kg/l)	1,026 kg/l.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	27
Sausojo likučio masės dalis (proc.)	28
LOJ	Subkategorija A/e. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje mažiau kaip 130 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Atidarius pakuotę sunaudoti gaminį per vieną dažymo sezoną, nes ilgiau laikant gali pakisti savybės.

VALTTI PLUS COMPLETE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas, medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C ir ne didesnė kaip +25 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Visą paviršių ir briaunas nušlifaukite šlifavimo popieriumi. Kruopščiai pašalinkite žievę, purvą, riebalus, tepalus, pelėsį, sakus, grybelį, kenkėjus ir kitus teršalus, mažinančius dažyvės sukibimą su paviršiumi. Pašalinkite kalkių, cemento ir skiedinio likučius, nes jiems likus paviršius bus dėmėtas ir gali sumažėti dangos patvarumas. Šakų likučius pašalinkite (užtaisyskite skylės švaria mediena) arba palikite (apdorokite specialiais chemikalais). Ertmes užtaisyskite mediena, įbrėžimus ir trūkius užglaiстыkite medienos glaistu, šiek tiek šviesesniu už dažyvę. Pelėsį ir nešvarumus pašalinkite plovikliu „Homeenpoisto“. Anksčiau dažytą, beicuotą ar glaistytą paviršių pašlifaukite, kad dažyvė geriau įsigertų į medieną. Jei reikia, pašalinkite visą ankstesnę dangą. Apsaugokite šalia esančius augalus, kad neaptaškytumėte. Jei dengiate seną paviršių, kietmedį ar egzotišką medieną, išbandykite dažyvę mažame plotelyje.

Medienai labiau apsaugoti rekomenduojama naudoti aliejinį lauko medienos gruntą „Valtti Primer“:

- atšiauraus klimato ir didesnės drėgmės veikiamiems tapytiems elementams, medinei architektūrai ir niekuo nedengtai medienai;
- veiksmingai apsaugai nuo grybelio ir mėlynavimo užtikrinti;
- medienos sugeriamumui ir viršutinio sluoksnio dangos, pvz., dažyvės „Tikkurila Valtti Plus Complete“, sąnaudoms sumažinti.

Viršutinio sluoksnio dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos dažyvės, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 2 sluoksnius medienos pluošto kryptimi teptuku arba kempine taip, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, dengimo būdo ir sunaudoto dažyvės kiekio.

Įrankių valymas

Pasinaudoję nedelsdami kruopščiai nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite vandeniu. Plaukite vandeniu ir muilu. Pašalinkite dažų likučius ir plaukite vandeniu bei muilu iš karto po naudojimo.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Tuščios pakuotės, taip pat pakuotės su skystomis atliekamis turi būti utilizuojamos pagal vietos įstatymus. Dėl platesnės informacijos, prašome susisiekti su atitinkamomis institucijomis. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemonės kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždaramame metaliniame inde.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT) ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminiu dengtą paviršių. Sudėtyje yra ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT) ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC).