

WC22

TIRPIKLIŲ TIKSOTROPINIŲ RŪGŠTINIŲ DAŽŲ SISTEMA, SKIRTA MEDINIAMS BALDAMS DAŽYTI

DICCOPLAST PLUS TIX 007 5334
DICCOPLAST 30 TIX 655 serija

Dažymo sistema WC22, kurią sudaro tirpikliniai rūgštiniai tiksotropiniai dažai ir gruntas, yra skirta medinėms vidaus durims ir mediniams baldams: kėdėms, virtuvės spintelėms ir kt.

Dvikomponentis tiksotropinis rūgštinis gruntas *Diccoplast Plus Tix* labai greitai džiušta ir yra lengvai dengiamas. Jis turi didelį sausąjį likutį, gerai užpildo ir paslepia paviršiaus nelygumus.

Dvikomponentiniai tiksotropiniai rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai *Diccoplast 30 Tix* spalvinami daugybe spalvų naudojant spalvinimo sistemą *Temaspeed*.

Tipiška dažymo sistema

Apdorojimas	Gaminio pavadinimas	Įrankiai	Šlapios dangos storis (WTF)
Gruntavimas (1–2 sluoksniai)	<i>Diccoplast Plus Tix</i>	Purkštuvas	100–150 g/m ²
Viršutinis sluoksnis (1 sluoksnis)	<i>Diccoplast 30 Tix</i>	Purkštuvas	100–120 g/m ²

TECHNINĖS SAVYBĖS

Sausasis likutis

57 tūrio proc., 73 masės proc.	007 5334
52 tūrio proc., 68 masės proc.	655 7221

Tankis

1,4 kg/l	007 5334
1,3 kg/l	655 serija

Dažų / grunto ir kietiklio santykis

007 5334 : 006 2098	100:10
655 serija : 006 2098	100:10

Džiūvimo trukmė

	100–120 g/m ²	+23 °C	+50 °C
<i>Diccoplast Plus Tix</i>	galima šlifuoti po galima krauti į rietuves po	1–2 val. 1–2 val.	30–40 min. 30–40 min.
<i>Diccoplast 30 Tix</i>	galima krauti į rietuves po	4–6 val.	40–60 min.

Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +35 °C.

Kiek laiko danga džiušta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo dangos sluoksnio storio, aplinkos temperatūros, santykinio oro drėgnumo ir vėdinimo.

Blizgumas

Pusiau matiniai	655 serija
-----------------	------------

Įrankiai

Purkštuvas.

Skiediklis

1033 (greitai džiustantis), 1027 (įprastas) arba 1025 (lėtai džiustantis).

Įrankių valymas

Valykite skiedikliu 1033, 1027 arba 1025.

Dengimo sąlygos	Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Dangai džiūstant būtina užtikrinti gerą vėdinimą.
Paviršiaus paruošimas	Pašalinkite purvą, dulkes ir kitus nešvarumus. Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–240. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Dengimas	<p>Gruntą <i>Diccoplast Plus Tix</i> gerai išmaišykite. Įpilkite kietiklio 006 2098 (kietiklio naudokite 10 tūrio proc.) ir gerai sumaišykite. Atskieskite skiedikliu 1033, kad klampumas būtų 18–25 sek. (DIN4). Denkite purkštuvu vienodą sluoksnį (šlapios dangos storis 100–120 g/m²) ir leiskite 1–2 val. džiūti 20–30 °C temperatūroje. Kruopščiai nušlifuokite gruntuotą paviršių šlifavimo popieriumi P320 arba P400 ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, denkite antrą vienodą sluoksnį ir leiskite 1–2 val. džiūti 20–30 °C temperatūroje. Vėl kruopščiai nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.</p> <p>Dažus <i>Diccoplast 30 Tix</i> gerai išmaišykite. Įpilkite kietiklio 006 2098 (kietiklio naudokite 10 tūrio pro.) ir gerai sumaišykite. Atskieskite skiedikliu 1033, kad klampumas būtų 18–25 sek. (DIN4). Denkite purkštuvu vienodą sluoksnį (šlapios dangos storis 100–120 g/m²) ir leiskite 4–6 val. džiūti 20–30 °C temperatūroje. Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo dangos sluoksnio storio, aplinkos temperatūros, santykinio oro drėgno ir vėdinimo.</p> <p>Purkštuvo antgalio skersmuo 0,011–0,013", purškimo kampas 20° arba 40°. Purkšdami išlaikykite 20–25 cm atstumą nuo dengiamo paviršiaus.</p>
Dangos atnaujinimas	Dažytą paviršių nuplaukite plovikliu <i>Maalipesu</i> ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Grandykle pašalinkite atšokusią seną dangą. Paviršių pašlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Dažus <i>Helmi</i> arba <i>Vivacolor Special Window Akva</i> gerai išmaišykite ir denkite 1–2 sluoksniais. Švelniai pašlifuokite prieš dengdami kitą sluoksnį.
Gaminio informacija	Smulkesnė informacija apie gaminius pateikta jų duomenų lapuose.