

WS14

TIRPIKLINĖS MEDIENOS DAŽYVĖS SISTEMA, SKIRTA LAUKE ESANTIEMS MEDINIAMS PAVIRŠIAMS DAŽYTI

PINJASOL COLOR 292 serija

Dažymo sistema WS14, kurią sudaro pusiau skaidri tirpiklinė lauko medienos dažyvė, yra skirta medinėms lauko dailylentėms, durims, plokštėms, mediniams lauko baldams, rąstiniams namams ir kt.

Tirpiklinė medienos dažyvė *Pinjasol Color* įsiskverbia giliai į medieną ir mažina jos brinkimą. Ji labai gerai saugo medieną nuo vandens įsiskverbimo ir taip mažina jos skilinėjimą. Spalvinama naudojant spalvinimo sistemą *Temaspeed Premium*.

Dvisluoksnė dažymo sistema, skirta lauke esantiems mediniams paviršiams

Apdorojimas	Gaminio pavadinimas	Įrankiai	Šlapios dangos storis (WTF)
Gruntavimas (1 sluoksnis)	<i>Pinjasol Color</i>	Purkštuvas, nardinamasis dengtuvas	80–120 g/m ²
Viršutinis sluoksnis (1 sluoksnis)	<i>Pinjasol Color</i>	Purkštuvas, nardinamasis dengtuvas	80–120 g/m ²

TECHNINĖS SAVYBĖS

Sausasis likutis	Apie 11 tūrio proc.
Tankis	Apie 0,85 kg/l, priklausomai nuo spalvos.
Teorinė išeiga	8–10 m ² /l.
Džiūvimo trukmė	Galima dengti kitą sluoksnį po 24 val.
Blizgumas	Matinė.
Spalva	Bespalvė bazė TEC. Naudojama spalvinimo sistema <i>Temaspeed Premium</i> . Spalvinama pagal pusiau skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną <i>Valtti</i> .
Įrankiai	Nardinamasis dengtuvas ir beoris purkštuvas.
Skiediklis	1050
Įrankių valymas	Valykite skiedikliu 1050.

Dengimo sąlygos	Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Dangai džiūstant būtina užtikrinti gerą vėdinimą.
Paviršiaus paruošimas	Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis neturi viršyti 20 proc.
Dengimas	<p>Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite, jei reikia, skieskite skiedikliu 1050, kad klampumas būtų 11–13 sek. (DIN4). Padenkite visą paviršių, stenkitės, kad spalva būtų vienoda. Leiskite išdžiūti. Normaliomis sąlygomis esant +20–30 °C temperatūrai džiūvimo trukmė yra apie 24 val.</p> <p>Antrą sluoksnį denkite taip pat, kaip ir pirmą.</p>
Kokybės garantija	<p>Naudojant šią kompanijos „Tikkurila Oyj“ sukurtą dengimo technologiją ir dažymo sistemą medienos dangos nereikia atnaujinti mažiausiai 2 metus, jei kasmet tikrinama medienos būklė ir pažeistos dangos vietos atnaujinamos pagal instrukciją.</p> <p>Šis gaminy išbandytas kompanijos „Tikkurila“ mokslinių tyrimų laboratorijoje ir natūralioje aplinkoje. Ilga šio gaminio naudojimo patirtis rodo, kad jis tinka lauke naudojamai statybinei medienai dengti. Laikotarpis, po kurio dangą reikia atnaujinti, apskaičiuotas apytikriai, nes priklauso nuo klimato sąlygų ir objekto konstrukcijos bei geografinės padėties.</p>
Dangos atnaujinimas	Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Grandykle pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepetiu. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu <i>Tikkurila Homeenpoisto</i> arba <i>Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu</i> pagal instrukciją. Perdažykite paviršių pasirinkta dažyve pagal jos instrukciją. Rekomenduojama naudoti dažyvę <i>Pinjasol Color</i> , <i>Valtti Color</i> arba <i>Valtti Akvacolor</i> . Denkite 1–2 vienodus sluoksnius.
Gaminio informacija	Smulkesnė informacija apie gaminius pateikta jų duomenų lapuose.