

# Pinja Color

## APIBŪDINIMAS

Vandeninė spalvinama pusiau skaidri lauko medienos dažyvė.

## SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės ir purvo
- Mažina medienos paviršiaus skilinėjimą
- Tinka įvairiems mediniams paviršiams, pvz.: langų rėmams, lauko durims, sienoms, rąstiniais nameliams ir kt

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) 12±2 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) 13±2 proc.

Tankis 1 kg/l (nespalvintos).

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

| Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto) |             | Teorinė išeiga          |
|---|-------------|-------------------------|
| šlapios                                   | sausos      |                         |
| 80–100 g/m <sup>2</sup>                   | nenustatyta | 10–14 m <sup>2</sup> /l |

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 80–100 g/m <sup>2</sup> | +23°C   |
| Galima liesti po        | 30 min. |

Kiek laiko danga džiūsta, priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgno.

Spalva

Spalvynas „Valtti“. Spalvinimo sistema „Avatint“.

# Pinja Color

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Paviršiaus paruošimas</b>   | Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Nuvalykite pelėsi ir mėlynas dėmes. Medienos paviršių nušlifukite šlifavimo popieriumi P150–320. Prieš dengdami kitą sluoksnį paviršių nušlifukite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.  |
| <b>Rekomenduojamas gruntas</b> | Pinja Priming Oil, Pinjasol.  |
| <b>Dengimo sąlygos</b>         | Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 19 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje. |
| <b>Dengimas</b>                | Gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų.<br>Dengiant vakuuminiu būdu laikomasi gamintojo nurodymų.  |
| <b>Įrangos valymas</b>         | Vanduo.   |
| <b>LOJ</b>                     | Pagal direktyvą 2004/42/EC (subkategorija A/e) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje 5 g/l.   |

## SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

### Tik pramoniniam naudojimui

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliekame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir koku tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.