



TIKKURILA

PIRTTI

SPALVINAMAS VIDAUS MEDIENOS BEICAS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis akrilinis beicas.

PASKIRTIS

Skirta sienoms, luboms, durims, grindims ir kt. mediniams paviršiams.

SAVYBĖS

Naudojamas interjero paviršiams.



TIKKURILA

PIRTTI

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	EP BAZĖ
Išeiğa	10–16 m ² /l priklausomai nuo medienos rūšies, paviršiaus akytumo ir šiurkštumo.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Įrankiai	Kempinė, teptukas arba purkštuvai.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Dulkės nelimpa po 1–2 val. Kitą sluoksnį arba laką galima dengti po 4–6 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1 kg/l.
Atsparumas šviesai	Geras.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	6.6

PIRTTI

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Naują medinį paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Anksčiau dengtą paviršių nušlifaukite iki grynos medienos.

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Jei naudojate spalvintą beicą, iš pradžių išbandykite ant atskiros medinės lentelės, kad įsitikintumėte, jog spalva yra tinkama. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, kietumo, natūralios spalvos ir beico sluoksnių skaičiaus.

Denkite 1 sluoksnį kempine, teptuku purkštuvu. Kad spalva būtų vienoda, iš karto padenkite visą paviršių, jei tai didelis dailylentėmis dengtas plotas, denkite po kelias dailylentes iš karto. Jei norite, kad spalva būtų šviesesnė, atskieskite vandeniu (pvz., santykiu 1:1). Jei norite tamsesnės spalvos, pirmam sluoksniui išdžiūvus denkite antrą sluoksnį.

Visiškai išdžiūvusį paviršių padenkite laku „Kiva 10“, „Kiva 30“ arba „Kiva 70“.

Dangos atnaujinimas

Beico ir lako danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po 2 sav., todėl iki tol paviršiaus nevalykite. Vėliau nešvarų paviršių galite valyti šepetiu, plovimo šepetiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvēti apsaugines pirštines.