



## TIKKURILA PRESTO ALR

### APIBŪDINIMAS

Paruoštas naudoti universalus lengvasis vandeninis glaistas. Minimaliai susitraukia ir gerai sukimba su dengiamu paviršiumi. Atitinka 04 atsparumo dilimui kategorijos reikalavimus.

### PASKIRTIS

Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

### SAVYBĖS

Naudojamas sausų patalpų luboms bei sienoms dalinai bei visiškai išlyginti ir siūlų sutvirtinimo juostoms tvirtinti. Ypač tinka plokštėms, betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems ir anksčiau dažytiems paviršiams. Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti.





TIKKURILA

## PRESTO ALR

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Spalva</b>	Balta.
<b>Išėiga</b>	Dengiant 1 mm storio sluoksnį – apie 1 l/m <sup>2</sup> . Reali išėiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	14 l
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Įrankiai</b>	Purkštuvas, plieninė glaistyklė, volelis ir siūlių sutvirtinimo juostų klijavimo aparatas.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Galima šlifuoti ir dengti, kai glaistas visiškai išdžiūsta (normaliomis sąlygomis po 2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio oro drėgumo).
<b>Tankis (kg/l)</b>	1,3kg/l, ISO 2811.
<b>Grūdėtumas</b>	Enint. 0,30 mm
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite. Laikant neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

# PRESTO ALR

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nuvalkyte riebalus ir nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

### Skiedinio dengimas

Denkite plienine glaistykle, voleliu arba purkštuvu. Tvirtindami popierines siūlių sutvirtinimo juostas vadovaukitės prietaiso gamintojo naudojimo instrukcija. Glaistui išdžiūvus paviršių nušlifukite. Normaliomis sąlygomis pakanka 1–2 sluoksnių. Jei lubos prieš tai buvo išlygintos, viršutinio sluoksnio šlifuoti nereikia.

Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti. Prieš tapetuoiant glaistytą paviršių rekomenduojama nugruntuoti.

### Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas


Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008


Mūvėti apsaugines pirštines. Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

## PRESTO ALR

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
16
TIK-1650-5004a
EN 13963:2005

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
16
TIK-1620-5004b
EN 15824:2009