



TIKKURILA PRESTO LF+

APIBŪDINIMAS

Paruoštas naudoti aukštos kokybės lengvasis vandeninis glaistas. Užpildomoji geba – 3 mm be trūkių. Lengva dengti, minimaliai susitraukia ir puikiai sukimba su dengiamu paviršiumi.

PASKIRTIS

Ypač tinka pilkiems paviršiams, pvz.: betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems, gipso-kartono plokštėms, taip pat įprastoms statybinėms plokštėms. Galima naudoti gipso-kartono plokščių siūlėms užpildyti.

SAVYBĖS

Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.





TIKKURILA

PRESTO LF+

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Pilka.
Išėiga	Dengiant 1 mm storio sluoksnį – apie 1 l/m ² . Reali išėiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus.
Pakuočių dydžiai	3 l, 10 l
Skiediklis	Vanduo.
Įrankiai	Plieninė glaistykė.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Galima šlifuoti ir dengti po 2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio oro drėgmo.
Tankis (kg/l)	1,17 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	55
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Nesandariai uždarytos ar nedidelės talpos pakuotės sutrumpina produkto laikymo trukmę. Kruopščiai uždarykite pakuotę iki kito naudojimo. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė buvo atidaryta.



PRESTO LF+

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją. Pašalinkite atšokusius dažus, paviršių pašlifluokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Dengimas

Denkite plienine glaistykle reikiamas vietas arba visą paviršių. Išdžiūvusį paviršių nušlifluokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, denkite kitą sluoksnį.

Siūlių užpildymas:

Užpildykite plokščių sandūroje esančią įdubą ir nedelsdami įspauskite siūlių sutvirtinimo juostą. Išlyginkite juostos paviršiuje esantį glaistą. Jei reikia, užtepkite ant juostos daugiau glaisto, kol siūlė visiškai užsipildys.

Įrankių valymas


Įrankius plauti vandeniu. Pašalinkite glaisto likučius ir plaukite vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008


Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

PRESTO LF+

EN 13963:2014


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland
18
TIK-A030-2018
EN 13963:2014

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland
18
TIK-A031-2018
EN 15824:2009