



TIKKURILA PRESTONIT ALR

APIBŪDINIMAS

Paruoštas naudoti purškiamasis lengvasis vandeninis glaistas. Minimaliai susitraukia ir gerai sukimba su dengiamu paviršiumi. Atitinka 04 atsparumo dilimui kategorijos reikalavimus.

PASKIRTIS

Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

SAVYBĖS

Naudojamas sausų patalpų luboms bei sienoms dalinai bei visiškai išlyginti ir siūlų sutvirtinimo juostoms tvirtinti. Ypač tinka plokštėms, betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems ir anksčiau dažytiems paviršiams. Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti.





TIKKURILA

PRESTONIT ALR

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Balta.
Išėiga	Dengiant 1 mm storio sluoksnį – apie 1 l/m ² . Reali išėiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus.
Pakuočių dydžiai	14 l
Skiediklis	Vanduo. Paprastai neskiedžiamas.
Įrankiai	Purkštuvas, plieninė glaistyklė ir volelis.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Galima šlifuoti ir dengti, kai glaistas visiškai išdžiūsta (normaliomis sąlygomis po 2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio drėgno).
Tankis (kg/l)	1,3 kg/l, ISO 2811.
Grūdėtumas	Max. 0,30 mm
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Nesandariai uždarytos ar nedidelės talpos pakuotės sutrumpina produkto laikymo trukmę. Kruopščiai uždarykite pakuotę iki kito naudojimo. Laikant neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.



PRESTONIT ALR

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite riebalus ir nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

Dengimas

Denkite purkštuvu ir išlyginkite plienine glaistykle. Tvirtindami popierines siūlių sutvirtinimo juostas vadovaukitės prietaiso gamintojo naudojimo instrukcija. Taip pat galima dengti rankiniu būdu. Glaistui išdžiūvus paviršių nušlifukite. Normaliomis sąlygomis pakanka 1–2 sluoksnių. Jei lubos prieš tai buvo išlygintos, viršutinio sluoksnio šlifuoti nereikia.

Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti. Prieš tapetuoiant glaistytą paviršių rekomenduojama nugruntuoti.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008


Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

PRESTONIT ALR

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
16
TIK-1650-5004a
EN 13963:2005

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
16
TIK-1620-5004b
EN 15824:2009