



TIKKURILA

## TAIKA HELMIÄISMAALI

PERLAMUTRINIAI SIDABRO ATSPALVIO DAŽAI/ PERLAMUTRINIAI AUKSO ATSPALVIO DAŽAI

### APIBŪDINIMAS


Vandeniniai spalvinami akriliniai perlamutriniai dažai.

### PASKIRTIS

Skirta baldams, sienoms, ornamentams ir kt.

### SAVYBĖS

Naudojami mediniams, medienos plaušų bei medienos drožlių plokščių, metaliniams, gipso-kartono plokščių, betoniniams ir pan. interjero paviršiams. Tinka nedažytiems paviršiams dažyti, dažų dangai atnaujinti ir alkidiniais bei rūgštiniais dažais arba laku dengtiems paviršiams perdažyti. Geras apšvietimas paryškina dažų sukuriamą efektą.





TIKKURILA

## TAIKA HELMIÄISMAALI

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Bazė</b>	HM BAZĖ, KM BAZĖ
<b>Spalva</b>	<b>Spalvynai</b> Perlamutrinių atspalvių paletė „Taika“. Sidabro ir aukso atspalvis.
<b>Blizgumas</b>	Pusiau blizgus.
<b>Išeiga</b>	6–8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	HM BAZĖ: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l KM BAZĖ: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas (sintetinis), volelis, įvairūs įrankiai efektui sukurti (faktūrinis volelis, teptukas ir kt.) arba purkštuvai (įprasto purkštuvo purkštuko skersmuo 1,8 mm, skiedžiama vandeniu (vandens naudojama maždaug 40 tūrio proc.). Pastaba! Jei naudosite purkštuvą, būtinai atlikite bandomąjį dažymą.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Galima liesti po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 6–8 val.
<b>Tankis (kg/l)</b>	Apie 1,1 kg/l (nespalvintu), ISO 2811.
<b>Cheminis atsparumas</b>	Atsparūs cheminiams valikliams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Bet kokių dažančių skysčių, pvz., kavos ar arbatos, paliktas dėmes būtina nedelsiant nuvalyti.
<b>Atsparumas plovimui</b>	>5 000 šveitimo ciklų (SFS 3755).
<b>Atsparumas karščiui</b>	Atlaiko +85 °C temperatūrą (ISO 4211-3).
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	35
<b>LOJ</b>	Subkategorija A/l. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 200 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 200 g/l.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio.

# TAIKA HELMIÄISMAALI

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Esant nedidelei temperatūrai (apie +15 °C) ir gana dideliame oro drėgnume (50–70 proc.) pailgėja pradinio džiūvimo trukmė ir palengvėja dengimas.

### Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir dulkes, kad būtų užtikrintas kuo geresnis dažų sukibimas su paviršiumi.

Medinis paviršius

Padenkite gruntu „Helmi“. Naują niekuo nepadengtą geros būklės paviršių dažais „Taika Helmiäismaali“ galima dengti negruntuotą.

Metalinis paviršius

Padenkite antikorozinium gruntu „Rostex Super Akva“.

Sienos

Jei reikia, išlyginkite glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nugruntuokite, pvz. gruntu „Varma Primer“. Padenkite „Tikkurila“ akrilinais sienų dažais, pvz., vidaus dažais „Harmony“ (1–2 sluoksniais).

Anksčiau dažytas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Medinis paviršius

Grandikliu pašalinkite atšokusį dažų arba lako sluoksnį. Kietą ir blizgų dažytą arba lakuotą paviršių pašlifukite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, glaistytas vietas nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Gruntuokite taip pat, kaip ir nedažytą paviršių. Pastaba! Nitroceliulioziniu laku dengtą paviršių gruntuokite gruntu „Otex“.

Sienos

Kietą ir blizgų dažytą paviršių pašlifukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Gruntuokite taip pat, kaip ir nedažytą paviršių.

### Dažymas

Prieš naudodami gerai išmaišykite iki pat dugno.

Baldai ir kt.

Denkite 2 sluoksnius teptuku, voleliu arba purkštuvu. Didelius plotus denkite voleliu ir išlyginkite teptuku (naudokite aukštos kokybės teptuką sintetiniiais šereliais). Teptuko potėpiai nuostabiai paryškina perlamutrinio žvilgesio efektą.

Sienos / efekto kūrimas

Geriausias efektas sukuriamas, kai dažais „Taika Helmiäismaali“ padengiama ne visa siena, bet atskiri jos plotai. Vienu kartu voleliu padenkite mažą, maždaug vieno kvadratinio metro, plotelį ir, jei norite, iš karto kurkite norimą efektą naudodami įvairius faktūrinius volelius, teptukus arba kempinėles. Rekomenduojama iš pradžių pabandyti tai padaryti ant storo kartono gabalo ar pan. Dažomo ploto ribas atskirkite dažymo juosta, baigę dažyti ją iš karto nuimkite. Jei kraštus dažote teptuku, vienu kartu padenkite mažą ruoželį ir iš karto išlyginkite voleliu, taip kraštai mažiau išryškės. Denkite 2 dažų sluoksnius, o jei kuriate specialų efektą – 1 sluoksnį.

# TAIKA HELMIÄISMAALI

Dideliems lygiems ir vienodiems paviršiams dengti dažais „Taika Helmiäismaali“ reikia įgūdžių, tačiau dengiant kryžminiais potėpiais teptuku arba voleliu sukurti specialų efektą lengva netgi neturint patirties ir netgi dengiant didelį plotą.

Dažai „Taika Helmiäismaali“ taip pat puikiai tinka naudojant trafaretus.

## Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu ir muilu Nuvalyti nuo įrankių dažų/ lako likučių ir išplauti švariu vandeniu Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

## Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudodami šluostę, plovimo šepetį arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepetiu, drėgna šluoste arba drėgnu plovimo šepetiu.

## Dangos atnaujinimas

Žr. „Anksčiau dažytas paviršius“. Jei norite, specialų efektą galite paslėpti baldus padengdami baldų dažais „Helmi“, o sienas – vandeniniais sienų dažais.

## Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

## SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją.