



TIKKURILA

TAIKA HELMIÄISMAALI

PERLAMUTRINIAI SIDABRO ATSPALVIO DAŽAI/ PERLAMUTRINIAI AUKSO ATSPALVIO DAŽAI

APIBŪDINIMAS


Vandeniniai spalvinami akriliniai perlamutriniai dažai.

PASKIRTIS

Skirta baldams, sienoms, ornamentams ir kt.

SAVYBĖS

Naudojami mediniams, medienos plaušų bei medienos drožlių plokščių, metaliniams, gipso-kartono plokščių, betoniniams ir pan. interjero paviršiams. Tinka nedažytiems paviršiams dažyti, dažų dangai atnaujinti ir alkidiniais bei rūgštiniais dažais arba laku dengtiems paviršiams perdažyti. Geras apšvietimas paryškina dažų sukuriamą efektą.





TIKKURILA

TAIKA HELMIÄISMAALI

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	HM BAZĖ, KM BAZĖ
Spalva	Spalvynai Perlamutriniai atspalviai „Taika“. Sidabro ir aukso atspalvis.
Blizgumas	Pusiau blizgus.
Išeiga	6–8 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	HM BAZĖ: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l KM BAZĖ: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l
Įrankiai	Teptukas (sintetinis), volelis, įvairūs įrankiai efektui sukurti (faktūrinis volelis, teptukas ir kt.) arba purkštuvai (įprasto purkštuvų purkštuko skersmuo 1,8 mm, skiedžiama vandeniu (vandens naudojama maždaug 40 tūrio proc.). Pastaba! Jei naudosite purkštuvą, būtina atlikti bandomąjį dažymą.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Galima liesti po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 6–8 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,1 kg/l (nespalvintų), ISO 2811.
Cheminis atsparumas	Atsparūs cheminiams valikliams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaistams. Bet kokių dažančių skysčių, pvz., kavos ar arbatos, paliktas dėmes būtina nedelsiant nuvalyti.
Atsparumas plovimui	>5 000 šveitimo ciklų (SFS 3755).
Atsparumas karščiui	Atlaiko +85 °C temperatūrą (ISO 4211-3).
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	35
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Saugoti nuo šalčio

TAIKA HELMIÄISMAALI

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Esant nedidelei temperatūrai (apie +15 °C) ir gana dideliam oro drėgnumui (50–70 proc.) pailgėja pradinio džiūvimo trukmė ir palengvėja dengimas.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir dulkes, kad būtų užtikrintas kuo geresnis dažų sukibimas su paviršiumi.

Medinis paviršius

Padenkite gruntu „Helmi“. Naują niekuo nepadengtą geros būklės paviršių dažais „Taika Helmiäismaali“ galima dengti negruntuotą.

Metalinis paviršius

Padenkite antikorozininiu gruntu „Rostex Super“ arba „Rostex Super Akva“.

Sienos

Jei reikia, išlyginkite glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nugruntuokite, pvz. gruntu „Varma Primer“. Padenkite „Tikkurila“ akrilinais sienų dažais, pvz., vidaus dažais „Harmony“ (1–2 sluoksniais).

Anksčiau dažytas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Medinis paviršius

Grandikliu pašalinkite atšokusį dažų arba lako sluoksnį. Kietą ir blizgų dažytą arba lakuotą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, glaistytas vietas nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Gruntuokite taip pat, kaip ir nedažytą paviršių. Pastaba! Nitroceliulioziniu laku dengtą paviršių gruntuokite gruntu „Otex“.

Sienos

Kietą ir blizgų dažytą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Gruntuokite taip pat, kaip ir nedažytą paviršių.

Viršutinio sluoksnio dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite iki pat dugno.

Baldai ir kt.

Denkite 2 sluoksnius teptuku, voleliu arba purkštuvu. Didelius plotus denkite voleliu ir išlyginkite teptuku (naudokite aukštos kokybės teptuką sintetiniais šereliais). Teptuko potėpiai nuostabiai paryškina perlamutrinio žvilgesio efektą.

Sienos / efekto kūrimas

Geriausias efektas sukuriamas, kai dažais „Taika Helmiäismaali“ padengiama ne visa siena, bet atskiri jos plotai. Vienu kartu voleliu padenkite mažą, maždaug vieno kvadratinio metro, plotelį ir, jei norite, iš karto kurkite norimą efektą naudodami įvairius faktūrinius volelius, teptukus arba kempinėles. Rekomenduojama iš pradžių pabandyti tai padaryti ant storo kartono gabalo ar pan. Dažomo ploto ribas atskirkite dažymo juosta, baigę dažyti ją iš karto nuimkite. Jei kraštus dažote teptuku, vienu kartu padenkite mažą ruoželį ir iš karto išlyginkite voleliu, taip kraštai mažiau išryškės. Denkite 2 dažų sluoksnius, o jei kuriate specialų efektą – 1 sluoksnį.

TAIKA HELMIÄISMAALI

Dideliems lygiems ir vienodiems paviršiams dengti dažais „Taika Helmiäismaali“ reikia įgūdžių, tačiau dengiant kryžminiais potėpiais teptuku arba voleliu sukurti specialų efektą lengva netgi neturint patirties ir netgi dengiant didelį plotą.

Dažai „Taika Helmiäismaali“ taip pat puikiai tinka naudojant trafaretus. Dažų „Taika“ brošiūroje rasite išsamesnius nurodymus ir idėjų, kaip kurti specialius efektus.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu ir muilu Nuvalyti nuo įrankių dažų/ lako likučių ir išplauti švariu vandeniu Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudodami šluostę, plovimo šepetį arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepėčiu, drėgna šluoste arba drėgnu plovimo šepėčiu.

Dangos atnaujinimas

Žr. „Anksčiau dažytas paviršius“. Jei norite, specialų efektą galite paslėpti baldus padengdami baldų dažais „Helmi“, o sienas – vandeniniais sienų dažais.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvēti apsaugines pirštines.