



TIKKURILA

Temabond ST 200

APIBŪDINIMAS

Dvikomponenčiai didelį sausajį likutį turintys modifikuoti epoksidiniai remontiniai dažai su aluminio pigmentais; skirti paviršiams, kurių dangai keliami aukšti reikalavimai.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Dėl aluminio pigmentų sudaro didelio tankio dangą, atsparią chemikalams ir dilimui
- Naudojami plieniniams paviršiams, kuriuos sunku nuvalyti, pvz.: tiltams, talpykloms ir medienos perdirbimo bei chemijos pramonės plieninėms konstrukcijoms bei įrangai, perdažyti ir pažeistai dažų dangai atkurti.
- Idealiai tinkta dažų dangai atnaujinti, nes labai gerai sukimba netgi su rankiniu būdu nuvalytu plienu
- Dėl didelio sausojo likučio išskiria mažiau lakių organinių junginių nei jprasti epoksidiniai dažai
- Taip pat tinka vandenye mirkstantiems paviršiams
- Atsparūs mirkimui vandenye, todėl galima naudoti vandenye ir žemėje esančioms plieninėms konstrukcijoms
- Galima dengti storu sluoksniu, taip pat ir teptuku
- Taip pat galima dengti alkidiniais dažais dažytus paviršius
- Galima naudoti kaip vienasluoksnius dažus
- Žieminis šių dažų variantas „Temabond WG 200“ kietėja mažesnėje temperatūroje
- Tinka transportuojant ar montuojant įrangą pažeistai dažų dangai atkurti

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis 80±2 proc. (ISO 3233).
(proc.)

Sausojo likučio masės dalis (proc.) 87±2 proc.

Tankis 1,4 kg/l (mišinio).

Maišymo santykis Bazė 1 tūrio dalis Temabond ST 200
Kietiklis 1 tūrio dalis 008 7502

Mišinio tinkamumo trukmė 1,5 val.
(esant +23 °C temperatūrai)

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis		Teorinė išeiga
šlapios	sausos	
125µm	100µm	8.0 m ² /l
250µm	200µm	4.0 m ² /l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

Sausos dangos storis 150µm	+10°C	+23°C	+35°C
Nelimpa dulkės po	6 val.	3 val.	1½ val.
Galima liesti po	14 val.	5½ val.	3½ val.
Galima dengti kitą poliuretaninės arba epoksidinės dangos sluoksnį po	30 val.	8 val.	5 val.
Galima dengti kitą sluoksnį nenušlifavus vėliausiai po	2 mén.	1 mén.	7 d.



TIKKURILA

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 20.06.2019

2(3)

Temabond ST 200

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santlykinio oro drėgnio ir védinimo.

Blizgumas

Pusiau blizgus.

Spalva

Aliuminio (rausvo aliuminio spalvai suteikti naudojama spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“). Naudojant lauke spalva kinta.



TIKKURILA

Temabond ST 200

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas	Pašalinkite riebalus, tepalus, druskas ir purvą tinkamomis priemonėmis (ISO 12944-4). Plieninis paviršius. Nuvalykite rūdis rankiniu būdu (nuvalymo laipsnis St 2) arba srautinio valymo būdu (nuvalymo laipsnis Sa 2 arba Sa 2½). Mirkstantį paviršių nuvalykite srautinio valymo būdu (nuvalymo laipsnis Sa 2½). (ISO 8501-1) Anksčiau dažytas paviršius. Pašiurkštinkite abrazyviniu disku, švitriiniu popieriumi arba srautinio valymo būdu.
Rekomenduojamas gruntas	Temabond ST 200, Temazinc 77, Temazinc 99, Temacoat SPA Primer, Temacoat Primer.
Rekomenduojama viršutinio sluoksnio danga	Temacoat GPL, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temabond ST 300, Temacryl EA 50, Temadur 10, Temadur 20, Temadur 50, Temadur 90, Temadur HB 50, Temadur HB 80, Temathane 50, Temathane 90, Temathane PC 50, Temathane PC 80, Temacoat SPA 50, Temacoat Primer.
Dengimo sąlygos	Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Plieninio paviršiaus temperatūra turi būti bent 3 °C didesnė už rasos tašką. Dengiant uždaroje patalpoje ir dangai džiūstant būtina užtikrinti gerą vėdinimą.
<p>Pastaba! Ši danga gali natūraliai kreidėti, blukti ir gelsti. Kai spalvai keliami aukšti estetiniai reikalavimai, rekomenduojama naudoti poliuretaninę dangą.</p>	
Komponentų maišymas	Pirmiausia atskirai išmaišykite bazę ir kietiklį. Gerai sumaišykite bazę su kietikliu nurodytu santykiu naudodami elektrinį maišytuvą. Nepakankamai arba netinkamu santykiu sumaišius komponentus danga džius nevienodai, jos savybės bus prastesnės.
Dengimas	Dengiant beoriu purkštuvu skiedžiama (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,013–0,019", medžiagos slėgis 140–180 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą. Dengiant teptuku skiedžiama pagal poreikį.
Skiedikliai	Thinner 1031
Irrangos valymas	Skiediklis 1031.
LOJ	LOJ kiekis gaminyje 200 g/l. LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje (skiediklio naudojant 10 tūrio proc.) 260 g/l.
SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS	Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija parenta laboratoriniais bandymais ir praktinė patirtimi. Gaminii kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliiekame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jų gali naudoti tik specialistai, žinantis, kaip tinkamai jų naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio. Tieki, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisimiate visą atsakomybę už galimas pasekmes.