

Temafloor Fluat

APIBŪDINIMAS

Skaidrus vandenyje tirpus silicio fluorido pagrindu gaminamas betoninių grindų impregnavimas.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Naudojamas nedengtoms senoms ir naujoms betoninėms grindims – dulkiams surišti ir kaip paviršiaus kietiklis
- Reaguoja su betone esančiu kalcio karbonatu. Nesudaro plėvelės. Jei reikia, galima dengti dangomis „Temafloor“
- Tinka, pvz., sandėliams ir daugiaaukščiams garažams

TECHNINIAI DUOMENYS

Reali išeiga

25 kg pakuotė / 150 m ² grindų plotui	
Pirmas sluoksnis	Antras sluoksnis
9 kg „Temafloor Fluat“ + 65 l vandens	16 kg „Temafloor Fluat“ + 65 l vandens

Reali išeiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus akytumo.

Įrankiai

teptukas, mentelė

LOJ

Gaminyje nėra LOJ.

Pakuočių dydžiai

25 KG

Temafloor Fluat

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas Nuplaukite tepalus, riebalus ir kitus nešvarumus plovikliu „Maalipesu“. Šlifuodami, frezuodami arba vakuuminio srautinio valymo būdu pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį arba atšokusį senos dangos sluoksnį (pasirinkite konkrečioms patalpoms tinkamiausią būdą). Išvalykite duobutes pašalindami birias daleles. Trūkius pagilinkite iki tvirto betono sluoksnio, pvz., kampiniu šlifuotuvu. Birias daleles ir šlifavimo dulkes kruopščiai susiurbkite dulkių siurbliu. Dengiamo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti didesnis nei 1,5 MPa. Naudodami cementinį išlyginamąjį mišinį atsižvelkite į gamintojo nurodymus.

Dengimo sąlygos Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Liekamasis betono drėgnis turi neviršyti 4 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Dengimas Išpilkite mišinį ant švaraus paviršiaus ir išsklaidykite šepetiu arba mentele, kad padengtų visą paviršių. Leiskite mišiniui stingti mažiausiai 3 val. tuo metu įtrindami paviršių šepetiu.

Po to nuskalaukite paviršių dideliu kiekiu vandens. Leiskite jam džiūti bent 1 d. prieš dengdami kitą sluoksnį.

Antrą sluoksnį denkite taip pat kaip pirmą. Nuskalaukite paviršių dideliu kiekiu vandens ir stipriai įtrinkite šepetiu. Neleiskite paviršiui išdžiūti, kol nenuskalavote jo. Nepakankamai nuskalavus ir įtrynus nesureagavęs priedas ant grindų gali sudaryti į dulkes panašų sluoksnį.

Grindis galima naudoti iš karto, kai paviršius išdžiūsta.

Viršutinis sluoksnis Išpilkite mišinį ant švaraus paviršiaus ir išsklaidykite šepetiu arba mentele, kad padengtų visą paviršių. Leiskite mišiniui stingti mažiausiai 3 val. tuo metu įtrindami paviršių šepetiu.

Po to nuskalaukite paviršių dideliu kiekiu vandens. Leiskite jam džiūti bent 1 d. prieš dengdami kitą sluoksnį.

Antrą sluoksnį denkite taip pat kaip pirmą. Nuskalaukite paviršių dideliu kiekiu vandens ir stipriai įtrinkite šepetiu. Neleiskite paviršiui išdžiūti, kol nenuskalavote jo. Nepakankamai nuskalavus ir įtrynus nesureagavęs priedas ant grindų gali sudaryti į dulkes panašų sluoksnį.

Grindis galima naudoti iš karto, kai paviršius išdžiūsta.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliegame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.