



TIKKURILA

VALTTI KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY

LAUKO MEDIENOS ALIEJUS

APIBŪDINIMAS

Tirpiklinis rudas lauko medienos aliejus. Saugo medieną nuo drėgmės bei purvo, mažina jos skilinėjimą ir suvienodina rudą spalvą.

PASKIRTIS

Skirta lauko baldams.

SAVYBĖS

Tinka kietmedžio, giluminiu būdu impregnuotai, termiškai apdorotai, neapdorotai ir anksčiau aliejuotai medienai. Galutinė spalva priklauso nuo medienos spalvos. Papilkėjusi ir minkšta mediena sugeria daug aliejaus, todėl spalva būna labai tamsi. Prieš aliejuodami visą paviršių išbandykite aliejų mažame plotelyje.



VALTTI KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Ruda.
Išeiga	1,5–2 m ² /pakuotė priklausomai nuo medienos paviršiaus akytumo. Priklausomai nuo dengiamo ploto vienos pakuotės pakanka dviem kėdėms arba vienam stalui apdoroti.
Pakuočių dydžiai	0.4 l
Įrankiai	Purkštuvas.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Galima liesti po kelių valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus akytumo ir sunaudoto aliejaus kiekio. Kitą sluoksnį galima dengti po kelių valandų, priklausomai nuo oro sąlygų, kai tik paviršius išdžiūsta.
Tankis (kg/l)	Apie 0,9 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	25
Sandėliavimas	Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros. Kruopščiai uždarykite pakuotę iki kito naudojimo. Vienam dažymui sunaudoti visą produkto talpą, kadangi produkto savybės nepilnose talpose pasikeičia.

VALTTI KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc., nes šlapia mediena nesugeria aliejaus ir jis lėtai džiūsta. Giluminiu būdu impregnuota mediena dažniausiai būna drėgna, todėl ją rekomenduojama dengti po 6 mėn. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Niekuo nedengtas paviršius

Pašalinkite purvą, dulkes ir atplaišas. Pelėsiu padengtą arba nusidėvėjusį ir išblukusį paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ arba „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją.

Anksčiau aliejuotas paviršius

Grandikliu ir (arba) plieniniu šepčiu pašalinkite atplaišas. Pelėsiu padengtą arba nusidėvėjusį ir išblukusį paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ arba „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją. Jei paviršiuje vis dar matoma ankstesnės dangos plėvelė, prieš aliejuodami ją pašalinkite. Leiskite paviršiui išdžiūti, nes šlapia mediena nesugeria aliejaus ir jis lėtai džiūsta.

Dengimas

Apsaugokite aplinkinius paviršius, kad jų neapipurkštumėte. Prieš naudodami gerai pakratykite pakuotę, taip pat pakratykite purkšdami. Purkškite plonu sluoksniu, kad aliejus susigertų į medieną. Maždaug po 10 min. nesusigėrusį aliejų nuvalykite sausa šluoste. Lauko baldus denkite 1 sluoksniu. Akytai medienai gali reikėti 2 sluoksnių. Antrą sluoksnį priklausomai nuo oro galima dengti po kelių val., kai tik aliejus susigeria ir paviršius išdžiūsta. Kiekvienas aliejaus sluoksnis patamsina medieną.

Jei pakuotėje liko aliejaus, apverskite ją ir purkškite keletą sekundžių, kad išsivalytų purkštukas.

Peraliejuokite, kai reikia. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių rekomenduojama peraliejuoti kasmet.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vaitspiritu 1050 arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu).

Paviršiaus priežiūra

Maždaug savaitę paviršių naudokite labai atsargiai, kol jis galutinai nesutvirtėjo ir neigavo reikiamo patvarumo. Jei reikia, maždaug po 2 d. paviršių galite švelniai valyti minkštu šepčiu arba plovimo šepčiu.

Vėliau nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens. Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Nepilti į kanalizaciją, vandens sistemas ir dirvą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izealkanai, cikliniai, <2% arom.. **PAVOJINGA.** Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC) ir etilmetilketoksimas. Gali sukelti alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerosolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvēti

VALTTI KALUSTEÖLJY RUSKEA SPRAY

apsaugines pirštines. PRARIJUS: Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.



GHS02



GHS07



GHS08