

WW46

VANDENINĖS MEDIENOS DAŽYVĖS SISTEMA, SKIRTA LAUKE ESANTIEMS MEDINIAMS PAVIRŠIAMS DAŽYTI

PINJA WOOD STAIN 314 serija

Dažymo sistema WW46, kurią sudaro pusiau skaidri vandeninė lauko medienos dažyivė, yra skirta medinėms lauko dailylentėms, durims, plokštėms, mediniams lauko baldams, rąstiniams namams ir kt.

Vandeninė greitai džiūstanti pusiau skaidri medienos dažyivė *Pinja Wood Stain* įsiskverbia giliai į medieną ir labai gerai saugo ją nuo vandens įsiskverbimo taip mažindama jos skilinėjimą. Taip pat saugo medieną nuo drėgmės, saulės ir purvo. Spalvinama naudojant spalvinimo sistemas *Avatint ir Akvi Tone*. Netinka stipriai mechaniškai ir atmosferos veikiams grindims.

Dvisluoksnė dažymo sistema

Apdorojimas	Gaminio pavadinimas	Įrankiai	Šlapios dangos storis (WTF)
Gruntavimas (1 sluoksnis)	<i>Pinja Wood Stain</i>	Purkštuvai, nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai	80–120 g/m ²
Viršutinis sluoksnis (1 sluoksnis)	<i>Pinja Wood Stain</i>	Purkštuvai, nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai	80–120 g/m ²

TECHNINĖS SAVYBĖS

Sausasis likutis	10 tūrio proc., 11 masės proc.
Tankis	1 kg/l.
Teorinė išeiga	10–14 m ² /l.
Džiūvimo trukmė	Galima dengti kitą sluoksnį po 1–2 val.
Blizgumas	Matinė.
Spalva	Bespalvė. Naudojamos spalvinimo sistemos <i>Avatint ir Akvi Tone</i> . Spalvinama pagal pusiau skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną <i>Valtti</i> ir medienos spalvyną.
Įrankiai	Purkštuvai, nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai.
Skiediklis	Vanduo.
Įrankių valymas	Plaukite vandeniu.

Dengimo sąlygos	Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Dangai džiūstant būtina užtikrinti gerą vėdinimą.
Paviršiaus paruošimas	Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis neturi viršyti 20 proc.
Dengimas	<p>Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite, jei reikia, skieskite vandeniu, kad klampumas būtų 11–13 sek. (DIN4). Padenkite visą paviršių, stenkitės, kad spalva būtų vienoda. Leiskite išdžiūti. Normaliomis sąlygomis esant +20–30 °C temperatūrai džiūvimo trukmė yra apie 1–2 val.</p> <p>Antrą sluoksnį denkite taip pat, kaip ir pirmą.</p>
Kokybės garantija	<p>Naudojant šią kompanijos „Tikkurila Oyj“ sukurtą dengimo technologiją ir dažymo sistemą medienos dangos nereikia atnaujinti 2-5 metus, jei kasmet tikrinama medienos būklė ir pažeistos dangos vietos atnaujinamos pagal instrukciją.</p> <p>Šis gaminy išbandytas kompanijos „Tikkurila“ mokslinių tyrimų laboratorijoje ir natūralioje aplinkoje. Ilga šio gaminio naudojimo patirtis rodo, kad jis tinka lauke naudojamai statybinei medienai dengti. Laikotarpis, po kurio dangą reikia atnaujinti, apskaičiuotas apytikriai, nes priklauso nuo klimato sąlygų ir objekto konstrukcijos bei geografinės padėties.</p>
Dangos atnaujinimas	Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Grandykle pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepetiu. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu <i>Tikkurila Homeenpoisto</i> arba <i>Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu</i> pagal instrukciją. Perdažykite paviršių pasirinkta dažyve pagal jos instrukciją. Rekomenduojama naudoti dažyvę <i>Pinja Color</i> arba <i>Valtti Akvcolor</i> . Denkite 1–2 vienodus sluoksnius.
Gaminio informacija	Smulkesnė informacija apie gaminius pateikta jų duomenų lapuose.