

WW60

VANDENINIO MEDIENOS ALIEJAUS SISTEMA, SKIRTA MEDINĖMS TERASOMS IR MEDINIAMS LAUKO BALDAMS ALIEJUOTI

PINJA COLOR OIL 439 0070

Aliejavimo sistema WW60, kurią sudaro pusiau skaidrus vandeninis aliejus, yra skirta medinėms terasoms ir mediniams lauko baldams.

Vandeninis greitai džiūstantis pusiau skaidrus medienos aliejus *Pinja Color Oil* įsiskverbia giliai į medieną ir labai gerai saugo ją nuo vandens įsiskverbimo taip mažindamas jos skilninėjimą. Taip pat saugo medieną nuo drėgmės, saulės ir purvo. Spalvinamas naudojant spalvinimo sistemą *Avatint*.

Aliejavimas

Apdorojimas	Gaminio pavadinimas	Įrankiai	Šlapios dangos storis (WTF)
Viršutinis sluoksnis (1 sluoksnis)	<i>Pinja Color Oil</i>	Purkštuvas, nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai	80–120 g/m ²

TECHNINĖS SAVYBĖS

Sausasis likutis	15 tūrio proc.
Tankis	1 kg/l.
Teorinė išeiga	10–14 m ² /l.
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 30–60 min., galima dengti kitą sluoksnį po 24 val.
Blizgumas	Matinis.
Spalva	Skaidrus. Naudojama spalvinimo sistema <i>Avatint</i> .
Įrankiai	Purkštuvas ir nardinamasis, pilamasis bei vakuuminis dengtuvai.
Skiediklis	Vanduo.
Įrankių valymas	Plaukite vandeniu.

Dengimo sąlygos	Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Geriausiai džiūsta esant +20–40 °C temperatūrai ir 50–70 proc. santykiniams oro drėgniui, taip pat būtina užtikrinti gerą vėdinimą.
Paviršiaus paruošimas	Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis neturi viršyti 20 proc.
Dengimas	Aliejų <i>Pinja Color Oil</i> gerai išmaišykite, jei reikia, skieskite vandeniu, kad klampumas būtų 11–13 sek. (DIN4). Padenkite visą paviršių, stenkitės, kad spalva būtų vienoda. Leiskite išdžiūti. Normaliomis sąlygomis esant +20–30 °C temperatūrai liesti galima po 30–60 min.
Krovimas į rietuves	Aliejuotą medieną rekomenduojama krauti taip, kad aliejuota pusė liestųsi su nealiejuota puse. Paviršiaus temperatūra turi būti ne didesnė kaip 30 °C, taip pat rekomenduojama atskirti paviršius vieną nuo kito kokia nors minkšta medžiaga. Prieš aliejuojant visus paviršius reikia patikrinti aliejaus džiūvimo ir tarpusavio lipnumo savybes.
Kokybės garantija	<p>Naudojant šią kompanijos „Tikkurila Oyj“ sukurtą dengimo technologiją ir dažymo sistemą medienos dangos nereikia atnaujinti mažiausiai 1 metus, jei kasmet tikrinama medienos būklė ir pažeistos dangos vietos atnaujinamos pagal instrukciją.</p> <p>Šis gaminy išbandytas kompanijos „Tikkurila“ mokslinių tyrimų laboratorijoje ir natūralioje aplinkoje. Ilga šio gaminio naudojimo patirtis rodo, kad jis tinka lauke naudojamai statybinei medienai dengti. Laikotarpis, po kurio dangą reikia atnaujinti, apskaičiuotas apytikriai, nes priklauso nuo klimato sąlygų ir objekto konstrukcijos bei geografinės padėties.</p>
Dangos atnaujinimas	Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Grandykle pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepečiu. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu <i>Tikkurila Homeenpoisto</i> arba <i>Tikkurila Terassi-ja Kalustepesu</i> pagal instrukciją. Iš naujo padenkite paviršių pasirinkta priemone pagal jos instrukciją. Rekomenduojama naudoti aliejų <i>Pinja Color Oil</i> arba dažyvę <i>Valtti Akvacolor</i> . Denkite 1–2 vienodus sluoksnius.
Gaminio informacija	Smulkesnė informacija apie gaminius pateikta jų duomenų lapuose.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybę užtikrinama pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnį, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilikame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir koku tikslu jis yra naudojamas. Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.